

Verarbeitungsanleitung für Hohlkehprofil

Für Profiltypen: Hohlkehprofil

Wir empfehlen, diese Verarbeitungsanleitung als Einbauvorschlag vor Beginn der Arbeiten komplett zu lesen!

Diese Verarbeitungsanleitung gilt jeweils für alle dem entsprechenden Datenblatt des Profils aufgeführten Profilhöhen.

- Die Lieferung der Hohlkehprofile kann entsprechend der Bestellung auf erforderliche Länge zugeschnitten erfolgen. Die maximale Lieferlänge einzelner Profilstangen beträgt 3 mtr. Ein benötigter Klebemörtel ist nur nach entsprechender Bestellung im Lieferumfang enthalten.
- Untergrund entlang der Einbausituation vorbereiten, d.h. eventuelle Verunreinigungen entfernen, damit eine Haftung auf dem Untergrund gegeben ist.
- Zum Ausgleich von Unebenheiten der Rohdecke muss im Verlauf der Einbaufucht auf bis ca. 100 mm Breite ein Glattnstrich aus reinem Epoxidharz aufgebracht werden. Die tatsächliche Breite des Auflageschenkels ist entsprechend der Profilhöhe dem Datenblatt zu entnehmen, wenn laut Bestellung keine andere Breite des Auflageschenkels vorgesehen ist
- Abstellwinkel im Verlauf der Einbaufucht auslegen und gerade ausrichten, sowie durch eindrücken in den frischen Glattnstrich auf vorgegebene Höhe einnivellieren und verkleben. Bei Winkellängen über 3 mtr ist auf einem höhengerechten Übergang der einzelnen Winkel im Verlauf der Flucht bzw. Einbaulänge zu achten.

Benötigte Maschinen:

Winkelschleifer, Staubsauger, Laser zum einnivellieren Rührgerät